






White  
S100




Black  
S199




Grey  
S105




Ice Grey  
S106




Navy Blu  
S205




Blue 55  
S210




Royal Blu  
S230




Blue 48  
S240




Torquoise  
S250




Aqua Green  
S255




Sapphire  
S260




Blue Layette  
S270




Sky Blue  
S280




Lilic  
S285




Purple  
S290




Aubergine  
S300




Violetto 16  
S305




Brown  
S310




Leather Brown  
S320




Camel  
S334




Bordeaux  
S330




Cardinal Red  
S340



Red  
S350




Flame Red  
S360




Orange  
S370



Salmon  
S375




Magenta  
S380



Pink  
S390




Rosa 14  
S395



Violetto 17  
S400



Gold Yellow  
S410



Medium Yellow  
S430




Lemon Yellow  
S450




Lime  
S440




Beige  
S490




Apple Green  
S520



Green 48  
S530



Green  
S540




Forest Green  
S560




Military Green  
S580




Middle Blue  
S207



Teal Blue  
S245



Mosaic Green  
S515



Olive  
S550

# PU FLEX (90 Micron)

## ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için PU malzeme

## ÖZELLİKLER

**Ebat:** 50 cm x 25 m

**Net kilo:** 5 kg / rol

## BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

**Derece:** 150°C (302°F)

**Baskı süresi:** 12 saniye

## KULLANIM TALİMATLARI

- 1) PU üzerinde plotter makinası ile ürünü tersten kesiniz.
- 2) Fazlalıkları çıkarınız.
- 3) Ürünü tişörtün üzerine koyunuz.
- 4) Orta basınçta 12 saniye presleyiniz.
- 5) Sıcakken polyester taşıyıcı filmi çekiniz.

## UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

## UYARI

*Bu belgedeki bilgiler bizim tecrübelerimize dayanarak verilmiştir.*

*Size standart üretiminizden önce ürünümüzü test etmenizi öneririz.*



Deseni tersten kesiniz




150°C (302°F)




Orta basınç




12 saniye presleme



Sıcak çekim



45°



60°