




COLORED REFLECTIVE (500 MICRON)




HT-201A
Red




HT-202A
Royal Blue



HT-203A
Yellow



HT-204A
Green




HT-205A
Black




HT-206A
White




HT-207A
Gold




HT-208A
Cobalt Blue




HT-209A
Sky Blue




HT-210A
Fluo Yellow




HT-211A
Fluo Pink




HT-212A
Fluo Green



HT-213A
Fluo Orange



HT-214A
Fluo Red



HT-215A
Dk. Grey

COLORED REFLECTIVE

DESCRIPTION

Material for plotter cutting applications

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 50 m

N.W: 11 kg / roll

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 50 m

Net kilo: 11 kg / rol

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature & Pressing time:

1. Step With Carrier

110°C (230°F) - 8 seconds

2. Step Without Carrier

185°C (365°F) - 10 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir:

Derece & Presleme Süresi

1. Aşama Taşıyıcı

110°C (230°F) - 8 saniye

2. Aşama Taşıyıcı

185°C (365°F) - 10 saniye

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.

Pressing instruction may change, according to the fabric type.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Out the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



1. Step: 110°C (230°F)
2. Step: 185°C (365°F)

1. Aşama: 110°C (230°F)
2. Aşama: 185°C (365°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



1. Step: 8 seconds
2. Step: 10 seconds for pressing

1. Aşama: 8 saniye
2. Aşama: 10 saniye presleme



COOL Peel
Soğuk çekim



45°



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra