



## FLOCK (400 MICRON)




OSF001  
White




OSF002  
Black



OSF003  
Royal Blue




OSF004  
Navy Blue




OSF005  
Sky Blue




OSF006  
Yellow



OSF007  
Pink




OSF008  
Red




OSF009  
Orange



OSF010  
Beige



OSF011  
Green



OSF012  
Gray

# FLOCK

## DESCRIPTION

Material for computer cutting applications

## ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

## SPECIFICATION

**Size:** 50 cm x 25 m

**N.W:** 7 kg / roll

## ÖZELLİKLER

**Ebat:** 50 cm x 25 m

**Net kilo:** 7 kg / rol

## TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

**Temperature:** 160°C (320°F)

**Pressing time:** 12 seconds

## BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

**Derece:** 160°C (320°F)

**Baskı süresi:** 12 saniye

## SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

## UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

## NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.


Pressing instruction may change, according to the fabric type.

## UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Out the image in reverse  
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)  
160°C (320°F)




4 Bar pressure  
4 Bar basınç



12 seconds for pressing  
12 saniye presleme



COOL Peel  
Soğuk çekim



45°



After 24H with Application  
Uygulamadan 24 saat sonra