




**LENCELL** (400 MICRON)



WDSLR  
White



WDSLR  
Black



WDSLR  
Silver

# LENCELL

## DESCRIPTION

Material for plotter cutting applications

## ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

## SPECIFICATION

**Size:** 50 cm x 50 m

**N.W:** 18,1 kg / roll

## ÖZELLİKLER

**Ebat:** 50 cm x 50 m

**Net kilo:** 18,1 kg / rol

## TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

**Temperature:** 140°C -160 (284°F - 320°F) - 5-15 seconds

**Pressing time:** 10 seconds

## BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

**Derece:** 140°C -160 (284°F - 320°F) - 5-15 saniye

**Baskı süresi:** 10 saniye

## SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

## UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

## NOTICE

*We offer you to test the product against the color migration.*


*Pressing instruction may change, according to the fabric type.*

## UYARI

*Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.*



Out the image in reverse  
Deseni tersten kesiniz




140°C (284°F) - 160°C (320°F)  
140°C (284°F) - 160°C (320°F)



4 Bar pressure  
4 Bar basıncı



5-15 seconds for pressing  
5-15 saniye presleme



COOL Peel  
Soğuk çekim



45°



After 24H with Application  
Uygulamadan 24 saat sonra