


PU FLEX (70 MICRON)




White
S100




Grey
S105



Black
S199




Navy Blu
S205




Royal Blu
S230



Sky Blue
S280




Bordeaux
S330




Red
S350



Orange
S370



Pink
S390



Rosa 14
S395




Gold Yellow
S410



Medium Yellow
S430




Lemon Yellow
S450



Green
S540



Silver
M150



Gold
M410



White Matt (65 Micron)
S100

PU FLEX (70 MICRON)

DESCRIPTION

Material for plotter cutting applications

ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

SPECIFICATION

Size: 50 cm x 25 m

N.W: 5 kg / roll

ÖZELLİKLER

Ebat: 50 cm x 25 m

Net kilo: 5 kg / rol

TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

Temperature: 160°C (320°F)

Pressing time: 12 seconds

BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

Derece: 160°C (320°F)

Baskı süresi: 12 saniye

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.


Pressing instruction may change, according to the fabric type.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Out the image in reverse
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)
160°C (320°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç



12 seconds for pressing
12 saniye presleme



WARM Peel
Ilık çekim



45°



After 24H with Application
Uygulamadan 24 saat sonra