



## PU FLEX SUBLISTOP (150 MICRON)



White  
SB100



Red  
SB350



Orange  
SB370




Gold Yellow  
SB410




Medium Yellow  
SB430




Lemon Yellow  
SB450




Silver  
SBM150




Gold  
SBM410




Orange Fluo  
SBF370



Pink Fluo  
SBF390



Yellow Fluo  
SBF540



Green Fluo  
SBF540

# PU FLEX

## DESCRIPTION

Material for laser and plotter cutting applications

## ÜRÜN TANIMI

Lazer ve plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

## SPECIFICATION

**Size:** 50 cm x 25 m

**N.W:** 5 kg / roll

## ÖZELLİKLER

**Ebat:** 50 cm x 25 m

**Net kilo:** 5 kg / rol

## TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

**Temperature:** 160°C (320°F)

**Pressing time:** 12 seconds

## BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göredir.

**Derece:** 160°C (320°F)

**Baskı süresi:** 12 saniye

## SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

## UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

## NOTICE

*We offer you to test the product against the color migration.*


*Pressing instruction may change, according to the fabric type.*

## UYARI

*Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.*



Cut the image in reverse  
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)  
160°C (320°F)




4 Bar pressure  
4 Bar basıncı



12 seconds for pressing  
12 saniye presleme



WARM Peel  
Ilık çekim



45°



After 24H with Application  
Uygulamadan 24 saat sonra