






OS001  
White




OS002  
Black




OS003  
Royal Blue




OS004  
Navy Blue




OS005  
Sky Blue




OS006  
Yellow




OS007  
Golden Yellow




OS008  
Red




OS009  
Orange




OS010  
Purple




OS011  
Green




OS012  
Gray




OS013  
Brown




OS014  
Pink




OS015  
Maroon




OS016  
Gold




OS017  
Silver




OS018  
Dark Blue




OS019  
Deep Blue




OS020  
Hot Red




OS021  
Dark Green




OS022  
Lime Yellow




OS023  
Aqua Blue




OS024  
Aqua Marine




OS025  
Camel




OS026  
Fuchsia



OS027  
Khaki




OS028  
Light Green




OS029  
Dark Silver




OS030  
Light Grey




OS031  
Neon Yellow




OS032  
Neon Orange




OS033  
Neon Pink




OS034  
Neon Green




OS035  
Neon Blue



OS041  
Mid Blue




OS042  
Magenta




OS043  
Beige




OS045  
Ocean Blue




OS046  
Dark Navy



OS048  
Light Camel



OS049  
Dark Khaki



OS050  
Rose Gold



OS051  
Peach

# PVC FLEX

## DESCRIPTION

Material for computer cutting applications

## ÜRÜN TANIMI

Plotter ile kesim uygulamaları için malzeme

## SPECIFICATION

**Size:** 50 cm x 50 m  
**N.W:** 10,6 kg / roll

## ÖZELLİKLER

**Ebat:** 50 cm x 50 m  
**Net kilo:** 10,6 kg / rol

## TRANSFER CONDITION

The following instructions are given as guideline only.

**Temperature:** 160°C (320°F)

**Pressing time:** 10 ~ 12 seconds

## BASIM TALİMATLARI

Aşağıdaki talimatlar sadece normal şartlara göre:

**Derece:** 160°C (320°F)

**Baskı süresi:** 10 ~ 12 saniye

## SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.

Not suitable for treated and dyed garments.

## UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.

Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

## NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.

Pressing instruction may change, according to the fabric type.

## UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.



Cut the image in reverse  
Deseni tersten kesiniz




160°C (320°F)  
160°C (320°F)




4 Bar pressure  
4 Bar basınç



10-12 seconds for pressing  
10-12 saniye presleme



COOL Peel  
Soğuk çekim



45°



After 24H with Application  
Uygulamadan 24 saat sonra