

REFLECTIVE (100-125 MICRON)



Y001
Silver



Y101
Gray

BLACK REFLECTIVE RAINBOW (100-125 MICRON)



No 1



No 3




No 9



No 41
Leo Green



No 57



No 63




No 69


COLORED REFLECTIVE (170-200 MICRON)




HT-201A
Red



HT-202A
Royal Blue



HT-203A
Yellow



HT-204A
Green



HT-205A
Black



HT-206A
White



HT-207A
Gold




HT-208A
Cobalt Blue




HT-209A
Sky Blue



HT-210A
Fluo Yellow




HT-211A
Fluo Pink



HT-212A
Fluo Green



HT-213A
Fluo Orange



HT-214A
Fluo Red



HT-215A
Dark Grey

REFLECTIVE / BLACK REFLECTIVE RAINBOW / COLORED REFLECTIVE

DESCRIPTION

REFLECTIVE - Laser and plotter cutting
BLACK REFLECTIVE RAINBOW - Laser and plotter cutting
COLORED REFLECTIVE - Only for plotter cutting application

SPECIFICATION

REFLECTIVE Size: 50 cm x 50 m N.W: 9,6 kg / roll	COLORED REFLECTIVE Size: 50 cm x 50 m N.W: 11 kg / roll
BLACK REFLECTIVE RAINBOW Size: 50 cm x 50 m N.W: 10,9 kg / roll	

ÜRÜN TANIMI

REFLECTIVE - Lazer ve plotter kesim
BLACK REFLECTIVE RAINBOW - Lazer ve plotter kesim
COLORED REFLECTIVE - Sadece plotter kesim uyg. için malzeme

ÖZELLİKLER

REFLECTIVE Ebat: 50 cm x 50 m Net Ağırlık: 9,6 kg / roll	COLORED REFLECTIVE Ebat: 50 cm x 50 m Net Ağırlık: 11 kg / roll
BLACK REFLECTIVE RAINBOW Ebat: 50 cm x 50 m Net Ağırlık: 10,9 kg / roll	

TRANSFER CONDITION

REFLECTIVE
Temperature: 160°C (320°F) - Pressing Time: 12 seconds

BLACK REFLECTIVE RAINBOW

N01 1.step with carrier Temp: 110°C (230°F) Pressing Time: 12 seconds	2.step without carrier 160°C (320°F) 10 seconds
---	--

N03 & N09

Temp: 110°C (230°F)
Pressing Time: 12 seconds

COLORED REFLECTIVE

1.step with carrier Temp: 110°C (230°F) Pressing Time: 8 seconds	2.step without carrier 185°C (365°F) 10 seconds
---	--

BASKI TALİMATLARI

REFLECTIVE
Derece: 160°C (320°F) - Baskı Süresi: 12 saniye

BLACK REFLECTIVE RAINBOW

N01 1. adım taşıyıcılı Derece: 110°C (230°F) Baskı Süresi: 12 saniye	2.adım taşıyıcısız 160°C (320°F) 10 saniye
--	---

N03 & N09

Derece: 110°C (230°F)
Baskı Süresi: 12 saniye

COLORED REFLECTIVE

1. adım taşıyıcılı Derece: 110°C (230°F) Baskı Süresi: 8 saniye	2.adım taşıyıcısız 185°C (365°F) 10 saniye
--	---

SUITABLE FOR

Cotton, mixtures of polyester / cotton and polyester / acrylic or for similar textile.
Not suitable for treated and dyed garments.

UYGUN KUMAŞLAR

Pamuk, polyester / pamuk karışımı, polyester / akrilik vb tekstiller için uygundur.
Boyanmış ve işlem görmüş kumaşlar için uygun değildir.

NOTICE

We offer you to test the product against the color migration.
Pressing instruction may change, according to the fabric type.

UYARI

Boyalı kumaşlarda migrasyon ihtimaline karşı üretim öncesi gerekli testlerin yapılmasını öneririz. Kullanılacak kumaşın içeriğine göre, basım talimatları değişebilir.




Cut the image in reverse
Deseni tersten kesiniz



REFLECTIVE
160°C (320°F)

BLACK REFLECTIVE RAINBOW
1. Step : 110°C (230°F)
2. Step : 160°C (320°F)

COLORED REFLECTIVE
1. Step : 110°C (230°F)
2. Step : 185°C (365°F)




4 Bar pressure
4 Bar basınç




REFLECTIVE
12 seconds

BLACK REFLECTIVE RAINBOW
1. Step : 12 seconds
2. Step : 10 seconds

COLORED REFLECTIVE
1. Step : 8 seconds
2. Step : 10 seconds



COOL Peel
Soğuk çekim



45°



After 24H with application
Uygulamadan 24 saat sonra